



Anonima Bitumi s.r.l.

ANONIMA BITUMI s.r.l.
C.da Fiastra 69/O 62020 Colmurano (MC)
Tel. e Fax. +39 0733 506764
C.F. P.IVA e Reg. Imprese MC 02609540360
R.E.A. MC 148318
Capitale Sociale € 126.000 i.v.

info@anonimabitumi.it
PEC: anonimamacerata@legalmail.it
www.anonimabitumi.it

scheda tecnica 2015

ABIT.X/SUPERHARD

BITUME MODIFICATO CON SBS-R SUPER HARD

Utilizzo: Specifico per Impermeabilizzazione di impalcati costruita in opera

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	U.di M.	VALORI
Penetrazione a 25°C	EN 1426	dmm	50 - 70
Punto di rammollimento	EN 1427	°C	80 - 90
Punto di rottura Fraass	EN 12593	°C	< - 18
Ritorno elastico a 25 °C	EN 13398	%	> 90
Coesione	EN 13703 EN 13589	J/cm2	> 5
Viscosità dinamica a 160°C	EN 13702-1	Pa.s	0,5 - 0,8
Punto di infiammabilità	EN 22592	°C	> 250
Invecchiamento (RTFOT):	EN 12607 - 1		
Penetrazione a 25 °C residua	EN 1426	%	> 60
Differenza Punto di rammollimento	EN 1427	°C	< 5

Condizioni d'impiego indicative

Stoccaggio fino a 3 giorni	max 170°C
Stoccaggio fino a 15 giorni	140 - 150 °C
Temperatura massima di riscaldamento	195 °C
Temperatura minima di pompaggio	145°C
Temperatura di spruzzatura per la realizzazione di membrane	190 °C

N.B. La qualità dei prodotti Anonima Bitumi è garantita per ogni consegna e rilevabile su campioni omogenei prelevati secondo le vigenti normative.