



## Anonima Bitumi s.r.l.

ANONIMA BITUMI s.r.l.  
C.da Fiastra 69/O 62020 Colmurano (MC)  
Tel. e Fax. +39 0733 506764  
C.F. P.IVA e Reg. Imprese MC 02609540360  
R.E.A. MC 148318  
Capitale Sociale € 126.000 i.v.

info@anonimabitumi.it  
PEC: anonimamacerata@legalmail.it  
www.anonimabitumi.it

### scheda tecnica 2015

## MASTABIT.X

(SIGILLANTE ELASTOMERICO)  
MASTICE BITUMINOSO COMPOSTO DA BITUME MODIFICATO  
CON POLIMERI COMPOSITI TERMOPLASTICI, ELASTOMERICI, SBS.

*Utilizzo: Specifico per giunti di dilatazione a tampone polimerico*

CARATTERISTICHE DEL MASTICE	METODO DI PROVA	U.di M.	VALORI
Penetrazione a 25 °C	EN 1426	dmm	20 - 40
Punto di rammollimento	EN 1427	°C	> 100
Punto di Rottura Fraass	EN 12593	°C	≤ - 20
Viscosità dinamica a 160°C	ASTM D4402	mPa*sec	1000 - 2000
Tuben Test 3 gg a 180°C	EN 13399	°C	P.A. < 5
Ritorno Elastico a 25°C	EN 13398	%	> 85
<b>Caratteristiche dopo RTFOT</b>	<b>EN12607-1</b>		
Penetrazione a 25 °C residua	EN 1426	%	> 60
Differenza Punto di rammollimento	EN 1427	°C	< 5

*Viscosimetro usato: Brookfield DV II + girante n° 21*

N.B. La qualità dei prodotti Anonima Bitumi è garantita per ogni consegna e rilevabile su campioni omogenei prelevati secondo le vigenti normative.