



Anonima Bitumi s.r.l.

ANONIMA BITUMI s.r.l.
C.da Fiastra 69/O 62020 Colmurano (MC)
Tel. e Fax. +39 0733 506764
C.F. P.IVA e Reg. Imprese MC 02609540360
R.E.A. MC 148318
Capitale Sociale € 126.000 i.v.

info@anonimabitumi.it
PEC: anonimamacerata@legalmail.it
www.anonimabitumi.it

Scheda Tecnica 2015

GEOTAB.200

GEOTESSILE TESSUTO NON TESSUTO IN FIBRA DI POLIESTERE BIANCA CALANDRATO

Utilizzo: Specifico per impermeabilizzazione di impalcati con bitume modificato spruzzato a caldo

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	U.di M.	VALORI
MASSA AREICA	EN 965	g/mq	200
SPESSORE	EN 964/1	mm	1,4
RESISTENZA A TRAZIONE	EN ISO 10319	kN/m	4,5 L 5,5 T
ALLUNGAMENTO	EN ISO 10319	%	> 45 L > 45 T
PUNZONAMENTO	EN ISO 12236	kN	0,9
PERMEABILITA'	EN ISO 11058	m/s	$2,0 \times 10^{-3}$
Altezza dei rotoli 3,00 mt		Lunghezza dei rotoli 100,00 mt	

N.B. La qualità dei prodotti Anonima Bitumi è garantita per ogni consegna e rilevabile su campioni omogenei prelevati secondo le vigenti normative